



properties	method	unit	values
thickness (PE film)	ISO 1923	µm	35
thickness (PE)	ISO 1923	mm	3
thickness (PB)	ISO 1923	mm	0,350
thickness (PU foam)	ISO 1923	mm	12
thickness (ALU)	ISO 1923	mm	0,050
total thickness	ISO 1923	mm	15,5
basic weight (PE film)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	33
basic weight (PE)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	90
basic weight (PB)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	3970
basic weight (PU)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	300
basic weight (ALU)	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	135
total basic weight	ISO 845	g/m <sup>2</sup>	4528
insulation index Rw (100-3150 Hz)	ISO 140/3 ISO 71	dB	26,0
thermal stability	ISO 2796	°C	120

Tutti i dati relativi ai prodotti possono includere diversi spessori e si basano su valori medi, pertanto devono essere considerati solo come indicazione tecnica. La scheda tecnica non esime dalla valutazione stessa dei prodotti forniti circa la loro idoneità per l'applicazione di destinazione, utilizzazione e / o il trattamento successivo e non può essere considerata come specifica. Ovviamente possiamo garantire l'eccellente qualità dei nostri prodotti secondo le condizioni concordate di vendita e termini di consegna.